



## PRÉPARATION DE LA SURFACE

- La surface à peindre doit être propre et sèche, sans poussière, craie ni salissure.
- Réparer toutes les zones endommagées et décaper toute couche de peinture antérieure, décollée ou écaillée.
- En cas de présence de taches de moisissure, il convient de les enlever complètement.
- Les surfaces en plâtre et absorbantes neuves doivent être scellées à l'aide d'un apprêt et d'une sous-couche avant d'appliquer la peinture.

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Type de produit:	Peinture à base d'eau
Viscosité:	120 - 130 KU
Aspect:	Lisse : <10 à 85°
Point éclair:	N/A
COV (g / l):	1
Extrait sec:	49.6
Rendement moyen:	10 m <sup>2</sup> /L
Épaisseur de film recommandée:	0.08 – 0.12 mm humide
Sec au toucher:	1 hour
Recouvrable:	2 - 4 hours
Température d'application:	10–32°C
Température de stockage:	5–38°C
Conserver à l'abri du gel	

## ENTREPOSAGE ET MISE AU REBUT

Merci de mettre la peinture inutilisée au rebut de façon responsable. Vérifiez si votre collectivité locale offre un service de mise au rebut de la peinture. Si votre reste de peinture ne peut être ni utilisé ni entreposé, évitez de le vider dans les égouts ou les cours d'eau. Protégez contre le gel.

## APPLICATION

Pour usage extérieur uniquement. Ne pas appliquer en conditions humides ou mouillées ni à la lumière directe du soleil.

Appliquer lorsque la température de la surface à peindre est supérieure à 10°C. Bien mélanger la peinture afin d'assurer un ensemble homogène. Acheter suffisamment de peinture pour accomplir la totalité de la tâche. En cas d'achat de plusieurs pots de la même couleur, mélanger le contenu des pots pour obtenir une couleur uniforme. Si la quantité de peinture est insuffisante, interrompre l'application dans un coin ou une arête.

- Appliquer 2 couches à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur.
- Appliquer généreusement en partant de la surface sans peinture pour aller vers le bord humide de la surface déjà peinte et finir par de légers coups verticaux. Éviter les coups de rouleau ou de pinceau excessifs.
- Des couches supplémentaires s'avéreront peut-être nécessaires en cas d'importants contrastes de couleurs.
- Ne pas diluer ce produit.
- Prévoir au moins 4 heures entre deux couches, selon les conditions météorologiques. À basse température, le produit sèche plus lentement et résiste à l'eau plus tardivement

## APRÈS LA PEINTURE

- Retirer un maximum de peinture des pinceaux et des rouleaux avant de les nettoyer à l'eau savonneuse tiède.
- Essuyer immédiatement les bavures avec un chiffon humide.

## Informations relatives à la santé et à la sécurité

Contient 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one, Benzisothiazoline-3-one.

Peut produire une réaction allergique.

Tenir hors de portée des enfants.

Veiller à bien aérer la zone à peindre durant l'application et le séchage.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/recipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2.9 g/l COV