



PRÉPARATION DE LA SURFACE

- La surface doit être propre et sèche. Prendre particulièrement soin de retirer les huiles de cuisson et les résidus de savon.
- Les surfaces brillantes doivent être dépolies avant d'appliquer toute couche de peinture.
- Réparer toutes les zones endommagées et décaper toute couche de peinture antérieure, décollée ou écaillée.
- En cas de présence de taches de moisissure, il convient de les enlever complètement.
- Les surfaces neuves en plâtre et celles absorbantes doivent être scellées à l'aide d'un apprêt et d'une sous-couche avant d'appliquer la peinture.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Type de produit:	Peinture à base d'eau
Viscosité:	100 - 110 KU
Aspect:	Satin: 10 - 20 à 60°
Point éclair:	N/A
COV (g / l):	1
Extrait sec:	42
Rendement moyen:	10 m ² /L
Épaisseur de film recommandée:	0.08 – 0.12 mm humide
Sec au toucher:	1 heure
Recouvrable:	2 - 4 heures
Température d'application:	10–32°C
Température de stockage:	5–38°C
Conserver à l'abri du gel	

ENTREPOSAGE ET MISE AU REBUT

Merci de mettre la peinture inutilisée au rebut de façon responsable. Vérifiez si votre collectivité locale offre un service de mise au rebut de la peinture. Si votre reste de peinture ne peut être ni utilisé ni entreposé, évitez de le vider dans les égouts ou les cours d'eau. Protégez contre le gel.

APPLICATION

Pour usage intérieur uniquement. Ne pas appliquer en conditions humides ou mouillées.

Appliquer lorsque la température de la surface à peindre est supérieure à 10°C. Bien mélanger la peinture afin d'assurer un ensemble homogène. Acheter suffisamment de peinture pour accomplir la totalité de la tâche. En cas d'achat de plusieurs pots de la même couleur, mélanger le contenu des pots pour obtenir une couleur uniforme. Si la quantité de peinture est insuffisante, interrompre l'application dans un coin ou une arête.

- Appliquer 1-2 couches au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur.
- Appliquer généreusement en partant de la surface sans peinture pour aller vers le bord humide de la surface déjà peinte et finir par de légers coups verticaux. Éviter les coups de rouleau ou de pinceau excessifs.
- Des couches supplémentaires s'avéreront peut-être nécessaires en cas de contraste de couleurs important.
- Ne pas diluer ce produit.
- Sec au touché en environ une heure en conditions normales. Prévoir 2 à 4 heures entre deux couches.

APRÈS LA PEINTURE

- Retirer un maximum de peinture des pinceaux et des rouleaux avant de les nettoyer à l'eau savonneuse chaude.
- Essuyer immédiatement les bavures avec un chiffon humide.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Contient 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one, Benzisothiazoline-3-one. Peut produire une réaction allergique. Contient un biocide pour la préservation du film sec: Diuron, 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one, Butylcarbamate de 3-iodo-2-propylnyle. Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Tenir hors de portée des enfants. Veiller à bien aérer la zone à peindre durant l'application et le séchage.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Éviter tout rejet dans l'environnement. Mettre les contenus/récipients au rebut conformément à la réglementation nationale.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/b): 100 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2.9 g/l COV